

いつもの場所を、価値ある空間に




四国化成

塗りのジュラックス
JULUX

超速硬型 無収縮セメントミルク

アクセルブースト

Axelboost.




施工後 **3時間** で基礎が完成!!
エクステリア商品の工期短縮が可能。

エクステリア工事を「省人化」「省力化」する 3つの特長



1. 速硬化性 打設から 3 時間程度で実用強度に到達

試験項目	材齢	試験結果	
		20°C	5°C
圧縮強度 N/mm ²	3 時間	20.2	12.1
	1 日	28.8	21.2
	14 日	41.5	37.7
	28 日	44.6	43.0


※ 調合：粉体 20 kg + 水 6 kg（標準タイプ）
※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。



2. 省施工性 流し込みだけの簡単施工、骨材との練り混ぜや天端仕上げが不要



3. 無収縮性 基礎の亀裂の発生を低減



早い！簡単！
トラブルレス！




施工手順

※詳細な施工手順は必ず「施工要領書」をご確認ください。

① 準備

基礎穴に埋設する支柱をたてて仮固定し、あらかじめ水で湿らせた砂利(推奨サイズ: 5~15mm程度)を埋込深さの9割程度まで詰める




② 材料の混練り

重量比(粉体:水) 10:3※にて、高速ミキサーで2分間混練り
※気温 30℃を超える場合は重量比(粉体:水) 10:3.5




③ 流し込み

基礎天端までゆっくりと流し込む
※可使用時間の目安は気温 20℃で約7分



④ 養生

3時間後には本体組み立てに十分な強度に到達します



Q&A

- ・「アクセルブースト」とコンクリート急結剤や無収縮モルタル(グラウト材)との違いは?
A: アルミ製品との相性に優れ、腐食劣化を抑えます。反応ガスによる基礎の爆裂を抑えます。
- ・「アクセルブースト」を使用できるエクステリア商品は?
A: 門扉、機能門柱、アコーディオン門扉、手すり、防護柵、車止めの固定にご使用ください。
- ・使用する砂利は何を使えばいい?
A: ホームセンターや建材店などで購入できる一般的な砂利で問題ありません。
- ・施工に型枠は必要か?
A: 「アクセルブースト」は砂の密度に浸透できない性質なので、型枠なしでも施工できます。



型式コード

AXB-20

梱包内容 : 1袋
材料価格 : 10,000円/袋 (運送費が別途必要となります)

商品仕様

- 降雨・降雪時は施工できません。
- 気温5℃以下の場合は施工できません。
- より詳細な内容については、施工要領書、安全データシート(SDS)をご覧ください。

名称	Axelboost. (アクセルブースト)	
用途	エクステリア商品の基礎打設、仮固定	
主成分	特殊セメント	
正味質量	粉体 20kg	
使用方法	標準加水量	6.0~7.0ℓ/袋
	比重	1.95 (加水量6.0ℓ/袋)
	練り上り量	約13ℓ/袋
	可使用時間	7分 (20℃)
	養生時間	3時間 (20℃)
	打設体積	右表記載
有効期間	製造年月日より6ヶ月	
保管条件	室温で保管する。 (5℃以下、35℃以上を避ける。) 直射日光を避ける。 湿気・水濡厳禁	

打設体積	骨材使用量	粉体使用量
約0.03m ³	40kg ※2	20kg ※3

※2 試験使用骨材は6~15mm砂利、比重1.4として算出
※3 空隙率45.5%として算出



施工要領書は
こちらから！

四国化成建材株式会社

<https://kenzai.shikoku.co.jp>



商品に関するお問い合わせは「お客さま相談室」へ

一般のお客さま ☎ 0120 (212) 459

ビジネス 建築・設計関係のお客さま ☎ 0120 (371) 459

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

インターネットからは <https://kenzai.shikoku.co.jp/customer/>

安全に関するご注意 各商品に記載している「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 記載内容は、2024年9月1日現在のものです。
- 表示価格は、メーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。
- 改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。
- 商品の色は、印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。ご了承ください。